

Sika® BlackSeal BT

Конструктивний бутиловий клей-герметик

Опис матеріалу	Sika® BlackSeal BT – це бутиловий 1-компонентний герметик і клей для швів, що має добру адгезію до більшості будівельних матеріалів.	
Використання	Sika® BlackSeal BT запроєктований для герметизації, склеювання та ремонтних роботах на дахах, стінах та інших елементах будівель.	
Характеристики / Переваги	<ul style="list-style-type: none"> ■ Адгезія до багатьох конструктивних основ ■ Не вимагає праймера ■ Легке нанесення ■ Можна наносити на вологі основи ■ Високоякісна формула – відмінні герметизаційні властивості без усадки 	
Дані матеріалу		
Хімічна основа	Бутиловий каучук	
Колір	Чорний	
Упаковка	Картриджі по 300 мл. 12 картриджів в коробці	
Термін зберігання	24 місяців від дати виготовлення при умові зберігання в оригінальній, непошкодженій упаковці і при умові дотримання умов зберігання.	
Умови зберігання	Sika® BlackSeal BT слід зберігати сухому, захищеному від прямих сонячних променів приміщенні при температурі від + 5 °C до + 25 °C.	
Густина	~ 1.80 кг/л	(ISO 1183-1)
Сухий залишок	~ 85 %	
Технічна інформація		
Температура експлуатації	- 20°C до + 70 °C.	
Інформація про нанесення		
Оповзання	< 3 мм (20 мм профіль, 23 °C)	(ISO 7390)
Температура повітря	+5°C до +40°C, мін. 3°C вище точки роси	
Температура основи	+5 °C до +40 °C	
Швидість утворення плівки	~ 25 хв.	
Інструкція з нанесення		



Підготовка основи	Основа повинна бути чистою, сухою, однорідною, без олійних плям, змазок, пилу, ламких і крихких частинок. Покриття, цементне молоко чи інші забруднення з низькою адгезією повинні бути вилучені.
Спосіб нанесення / Інструменти	<p>Sika® BlackSeal BT поставляється готовим до використання.</p> <p>Після необхідної підготовки основи, слід вставити упаковку або картридж в пістолет, після чого витиснути Sika® BlackSeal BT в шов, стежачи за тим, щоб був повний контакт зі сторонами шва і уникати будь-якого захоплення повітря. Герметик Sika® BlackSeal BT повинен бути міцно втиснутий в сторони шва, щоб забезпечити адекватну адгезію.</p> <p>Рекомендується використовувати клейку стрічку якщо потрібна точна лінія шва. Видаліть стрічку протягом часу утворення плівки. Використовуйте спеціальний матеріал (на пр. Sika® Tooling Agent N), щоб згладити поверхню швів. Не використовуйте для згладжування матеріали, що містять розчинники. Для з'єднання швів внахлест, нанесіть достатню кількість Sika® BlackSeal BT, так щоб заповнити розрив, а потім притисніть поверхні разом, поки вони залишаються липкими, залишаючи 2-х мм шар герметіку.</p> <p>При використанні в якості клею, притисніть поверхні одну до одної, далі роз'єднайте їх і почекайте протягом ~ 10 хвилин до того моменту, коли Sika® Black Seal BT перестане бути липким на дотик, а потім знову притисніть поверхні разом.</p>
Очищення інструментів	Виконуйте очищення інструментів та обладнання відразу після використання за допомогою Colma Cleaner чи Sika® Top Clean T. Видалення матеріалу, що затвердів виконується тільки механічним способом.
Обмеження	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sika® BlackSeal BT не може бути пофарбованим. ▪ Не застосовуйте Sika® BlackSeal BT в швах, що занурені у воду. ▪ Не застосовуйте Sika® BlackSeal BT в якості герметика для скла. ▪ Перед використанням Sika® BlackSeal BT в швах, що контактують з іншими герметиками / клеями слід перевірити їх на сумісність. ▪ Не застосовуйте Sika® BlackSeal BT для швів в і навколо плавальних басейнів. ▪ Не застосовуйте Sika® BlackSeal з природнім каменем. ▪ Не застосовуйте Sika® BlackSeal при прямому контакті з іншими герметиками і/чи клеями.
Зауваження	Всі технічні дані наведені на основі лабораторних тестів. Реальні характеристики можуть варюватися з незалежних від нас причин.
Вказівки з техніки безпеки	Для отримання інформації і поради стосовно безпечної обробки, зберігання і утилізації хімічних продуктів, користувачі повинні звертатися до останньої версії Технічної карти безпеки матеріалу, яка вміщає фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, що пов'язані з безпекою.
Юридичні вказівки	Інформація, і, зокрема, рекомендації, що відносяться до способу використання і кінцевого застосування продукції «Сіка», надаються добросовісно, на основі існуючих досвіду та знань компанії «Сіка» про продукцію, при умові належного зберігання продукції, поводження з нею і використання в нормальних умовах у відповідності з рекомендаціями компанії «Сіка». На практиці, відмінності між матеріалами, підготовчим шаром і фактичними умовами місця, в якому використовується продукція, можуть унеможливити можливість надання будь-якої гарантії стосовно придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всякую відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, в зв'язку з, чи із наданих рекомендацій, чи інших пропозицій. Користувач продукції зобов'язаний випробувати її придатність для дійсної мети і намірів споживача. Компанія «Сіка» залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Право власності третіх сторін повинно бути дотриманим. Всі замовлення приймаються у відповідності з діючими умовами продажу і поставок. Користувачі повинні завжди використовувати найостаннішу версію Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії котрої будуть надаватися за їхньою вимогою.



Сіка Україна,
Україна
03680 м. Київ
ул. Смольна, 9-Б

Тел.: +380 44 492 94 19
Факс: +380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com

